



بررسی جذب نیترات از آب توسط نانورس بنتونیت

بشارت بشیرگنبدی^{۱*}، شهریار مهدوی^۲

^۱- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

^۲- استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

Besharat_bashiri21@yahoo.com

چکیده

آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط نیترات رو به افزایش است و یافتن راه حلهایی برای حذف آن از آبها و خاک ضروری به نظر می‌رسد. آزمایشات بهینه سازی جذب برای حذف نیترات از آب بررسی شدند و بعد ایزوترم‌های جذب مورد بررسی قرار گرفت. میزان حذف نیترات توسط رس بنتونیت در $pH=4$ ، غلظت برابر با ۱ گرم در لیتر، دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و زمان تعادل ۶۰ دقیقه بیشترین مقدار و به ترتیب برابر با ۲۸/۷، ۲۴/۶، ۳۱/۸ و ۴۶/۲ درصد بود. معادله ایزوترمی لانگ مویر در مقایسه با فروندلیچ نیز با ضریب تبیین $R^2 = 0.979$ بر داده‌ها برازش بهتری پیدا کرد. بر اساس مدل لانگ مویر ظرفیت جذب ۳۰/۸ میلی گرم بر گرم بدست آمد.

واژه‌های کلیدی: جذب، نیترات، بنتونیت

مقدمه

در اثر مصرف آب آشامیدنی که دارای نیترات بیش از حد مجاز باشد در سیستم گوارشی نیتروزآمین تولید می‌شود که عامل سرطان بوده و همچنین احتمال بروز بیماریهایی چون متهموگلوبینا در اطفال و نوزادان را افزایش می‌دهد. بدلیل اینکه نیترات به عنوان مهمترین شاخص آلودگی آبهای زیرزمینی در نتیجه فعالیتهای کشاورزی شناخته می‌شود، بررسی غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی کم عمق و آبهای سطحی ضروری به نظر می‌رسد (موسوی و همکاران، ۱۳۸۹). در دهه‌های اخیر برای حذف اینگونه آلودگی‌ها روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود که یکی از آنها جذب سطحی است. جذب یک روش ساده و قابل دسترس می‌باشد که بسیار مناسب به نظر می‌رسد. یک جاذب برای حذف همه انواع آلودگی مناسب نیست اما استفاده از جاذب جهت حذف آلودگی نسبت به روش‌های دیگر حذف ارجحیت دارد (Csanady and Straub, 1994).

ذرات نانو دارای اندازه کوچک، واکنش بالا، سطح بزرگ، جداسازی آسان و مکان‌های دارای فعالیت برای واکنش با اجزاء مختلف هستند. این ویژگی‌ها با بیشترین سطح و انرژی سطح و ظرفیت فعالیت بالا، باعث افزایش ظرفیت جذب این ذرات می‌گردد (Huang & etal, 2006, Deliyanni & etal, 2004). رس‌ها را می‌توان به عنوان عامل ضد آلودگی به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی آنها محسوب کرد برای مثال سطح ویژه بزرگ، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا و میل جذب برای یونهای آلی و غیر آلی. رس بنتونیت عمدتاً از ذرات ریز کریستالی مونت موریلونیت تشکیل شده است که جزئی رسهای معدنی ۲:۱ است یعنی دارای دو صفحه تتراهدرال و یک صفحه اکتاهدرال مرکزی می‌باشد. از آنجا که ذخایر عظیم بنتونیت وجود دارد، پتانسیل بسیار زیادی برای استفاده آن در تصفیه خانه فاضلاب وجود دارد (Randelovic & etal, 2011). در این تحقیق نیز از نانو رس بنتونیت جهت بررسی حذف آلودگی نیترات از آب استفاده شد. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل رس نانو جهت حذف نیترات از آب تحت شرایط بهینه می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق برای ساختن محلول نیترات از نمک نیترات پتاسیم استفاده شد که از شرکت مرک آلمان خریداری شده بود و جاذب مورد استفاده نانو رس بنتونیت بود که از شرکت سیگما آلدریج خریداری شد. آنالیز نیترات به روش رنگ سنجی

(نیتراور ۵) انجام گردید که با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۴۰۰ نانومتر انجام شد (Jones and Benton, 2001) بعد از انتخاب نانوذرات آزمایشات بهینه سازی جذب که شامل چهار بخش (اثر غلظت، اثر دما، اثر pH و اثر زمان تماس) می باشد انجام گردید.

۱- بررسی اثر زمان تماس بر میزان جذب:

در بررسی اثر زمان تماس ۰/۰۲۵ گرم از هر جاذب وزن شد و از محلول ۵۰ میلی گرم بر لیتر نیتروژن با pH اصلی محلول به آن اضافه شد و در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۸۰ دقیقه در حالت تعادل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد قرار گرفت و بعد غلظت نیتروژن تعادلی در آن اندازه گیری شد.

۲- بررسی اثر pH بر میزان جذب:

پس از تنظیم pH محلول بر روی دامنه ای از pH بین ۲ تا ۸، ۰/۰۲۵ گرم از هر جاذب وزن شد و محلول ۵۰ میلی گرم در لیتر با pH های مشخص به آن اضافه شد و بعد از ۱۸۰ دقیقه تعادل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و شیک، غلظت نیتروژن در آن مورد اندازه گیری قرار گرفت.

۳- بررسی اثر غلظت نانوذره بر میزان جذب:

مقادیر مشخصی از نانوذره شامل ۱ تا ۵ گرم بر لیتر وزن شد و از محلول ۵۰ میلی گرم در لیتر نیتروژن با pH اصلی محلول به آن اضافه شد بعد از ۱۸۰ دقیقه تعادل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و شیک، غلظت نیتروژن در آن اندازه گیری شد.

۱- بررسی اثر دما بر روی میزان جذب:

مقدار ۰/۰۲۵ گرم از نانوذره وزن شد مقدار مشخصی از محلول ۵۰ میلی گرم در لیتر نیتروژن با pH اصلی محلول به آن اضافه شد و به مدت ۱۸۰ دقیقه در دامنه دمایی ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد در حالت تعادل قرار گرفت و غلظت نیتروژن تعادلی اندازه گیری شد.

۲- بررسی ایزوترم جذب نیترات:

بعد از انجام آزمایشات بهینه سازی جذب، ایزوترم جذب بر اساس شرایط بهینه انجام گرفت. در این تحقیق برای توصیف داده ها از دو مدل فروندلیچ و لانگ مویر استفاده شد که به قرار ذیل است:
معادله خطی فروندلیچ:

$$\log q_e = \frac{1}{n} \log C_e + \log K_f \quad (1)$$

که در این معادله:

q_e : میزان جذب شونده در واحد وزن جاذب (mg/kg)

C_e : غلظت تعادلی جذب شونده (mg/L)

K_f : ثابت فروندلیچ که بیان کننده ضریب جذب می باشد.

n : ثابت (بدون بعد) که بیان کننده شدت و درجه برهمکنش بین جاذب و ماده جذب شده می باشد.

معادله خطی لانگ مویر:

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{C_e}{q_{max}} + \frac{1}{k_l q_{max}} \quad (2)$$


که پارامترهای این معادله به قرار ذیل هستند:

q_e و C_e : همانند معادله فروندلیچ که در بالا ذکر شده هستند.
 q_{max} : حداکثر جذب در حالت پوشش یک لایه ای (mg/g).
 K_L : ثابت لانگمویر که نشاندهنده میزان کمی قدرت پیوندهای مکان‌های جذبی است (L/mg) (Sparks, 2003).

بحث و نتایج

اثر غلظت جاذب و زمان تماس:

در این تحقیق نتایج حاصل از اثر غلظت جاذب و زمان تماس بر اساس شکل (۱) و شکل (۲) به دست آمد:




شکل (۲) اثر زمان تماس بر حذف نیترات توسط نانورس بنتونیت

شکل (۱) اثر غلظت جاذب بر حذف نیترات

با توجه به شکل بالا با افزایش غلظت جاذب، کارایی جذب نیترات کاهش می‌یابد بطوریکه با افزایش غلظت جاذب از ۱ تا ۵ گرم در لیتر کاهش ۱۹/۷ درصدی در جذب نیترات روی داد که میتوان دلیل آن را فولکوله شدن ذرات و کاهش سطح ویژه و در نتیجه کاهش جذب بیان کرد، بیشترین راندمان جذب در غلظت ۱ گرم بر لیتر به دست آمد که مقدار آن ۲۴/۶ درصد بود. در مورد اثر زمان با افزایش زمان تماس تا ۶۰ دقیقه کارایی جذب افزایش می‌یابد و بعد از آن هر چه زمان تماس افزایش می‌یابد جذب کاهش می‌یابد بطوریکه بیشترین راندمان جذب نیترات را در زمان ۶۰ دقیقه داشته و مقدار آن ۴۶/۲ درصد به دست آمد.

اثر پهاش و اثر دما:

اثر پهاش و اثر دما بر حذف نیترات توسط نانورس بنتونیت مطابق با شکل (۳) و شکل (۴) به دست آمد:




شکل (۴) اثر دما بر حذف نیترات

شکل (۳) اثر پهاش بر حذف نیترات با استفاده از نانورس بنتونیت

نتایج نشان داد که با افزایش دما از ۱۵ درجه سانتیگراد تا ۲۵ درجه کاهش جذب نیترات اتفاق افتاد و از ۲۵ درجه سانتیگراد تا ۳۰ درجه کمی افزایش جذب داشته و بعد از ۳۰ درجه نیز با افزایش دما تا ۴۰ درجه سانتیگراد کاهش جذب اتفاق افتاده و در نتیجه بیشترین مقدار جذب نیترات در دمای ۱۵ درجه و مقدار آن ۳۱/۸ درصد به دست آمد، و در مورد پهاش با افزایش پهاش به تدریج جذب نیترات کاهش می‌یابد به دلیل اینکه هر چه پهاش بالاتر می‌رود بار منفی بیشتر شده و جذب آنیون (نیترات) کاهش می‌یابد بطوریکه ۲۳ درصد کاهش جذب از پهاش ۲ تا پهاش ۸ اتفاق افتاده است. بیشترین راندمان جذب نیترات در پهاش ۴ اتفاق افتاد که مقدار آن برابر با ۲۸/۷ درصد بود.

ایزوترم جذب:

بعد از انجام آزمایشات بهینه سازی جذب ایزوترم جذب انجام شد و برای توصیف داده ها از دو مدل فروندلیچ و لانگ مویر استفاده شد که نتایج آن مطابق با اشکال زیر می‌باشد:



شکل ۵) برازش مدل فروندلیچ و لانگ مویر در جذب نیترات با استفاده از نانورس بنتونیت

جدول (۱): ضرائب مربوط به معادلات فروندلیچ و لانگمویر در جذب نیترات.

جاذب	فروندلیچ			لانگ مویر		
	R^2	K_f	n	R^2	Q_{max}	K_l
نانورس بنتونیت	۰/۹۵۷	۰/۰۰۰۶	۰/۹۰۲	۰/۹۷۹	۳۰/۷۶	۰/۰۱۱

با توجه به داده‌های جدول مذکور معادله ایزوترمی لانگ مویر در مقایسه با فروندلیچ بر داده‌ها برازش بهتری پیدا کرد. همچنین با توجه به فرض اول معادله لانگ مویر که بیان میکند جذب سطحی روی سطوح مسطحی که دارای تعداد ثابتی از مکانهای همانند می‌باشد صورت می‌گیرد و یک مکان تنها می‌تواند یک ملکول را نگهداری کند لذا صرفاً اجازه تشکیل یک پوشش تک لایه ای داده می‌شود که نشاندهنده حداکثر جذب سطحی می‌باشد (Sparks, 2003). لذا می‌توان گفت جذب به صورت تک لایه ای رخ داده است.

کشوردوست چوکامی و همکاران (۲۰۱۷)، در بررسی حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات ZnO و نانوکامپوزیت چیتوسان- پلی استایرن - Zn، شرایط بهینه را: غلظت ۰/۵ گرم از جاذب و پهاش ۳ و زمان ۳۰ دقیقه به دست آوردند.



نائیج و همکاران (۱۳۹۱)، در بررسی حذف نیترات از آب با استفاده از نانوذرات آهن صفر نشانده شده بر زئولیت، شرایط بهینه جذب را: پهاش ۵، زمان تماس ۱۲۰ دقیقه، میزان جاذب ۱۵ گرم بر لیتر برای جاذب زئولیت به دست آوردند.

نتیجه گیری

اثرات زمان تعادل، پهاش، غلظت جاذب و دما بر روی حذف نیترات از آب توسط نانورس بنتونیت بررسی شد و راندمان حذف در زمان تعادل ۶۰ دقیقه، پهاش: ۴، دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و غلظت ۱ گرم در لیتر جاذب بیشترین مقدار و به ترتیب برابر با: ۴۶/۲، ۲۸/۷، ۳۱/۸، ۲۴/۶ درصد به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، حذف نیترات با استفاده از نانورس بنتونیت از مدل ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. بر اساس مدل لانگمویر برای نانورس بنتونیت ظرفیت جذب ۳۰/۸ میلی گرم بر گرم بدست آمد. این مطالعه قدرت بالقوه نانورس بنتونیت را برای حذف نیترات از محلولهای آبی تأیید میکند و می توان از این نانورس برای حذف نیترات از آب استفاده کرد، این اطلاعات ممکن است برای درمان آبهای آلوده مفید باشد.

منابع

موسوی، س.ع، اسدی، ح. اسفند بد، م. ۱۳۸۹. کارایی فرایند تبادل یونی در حذف نیترات از آب - هم دماهای تعادلی جذب نیترات توسط رزین purolite-400، مجله دانش آب و خاک، جلد ۲۰/۱، شماره ۴.
نائیج، ام. محسنی بندپی، ا. جنیدی جعفری، ا. اسرافیلی، ع. رضایی کلانتری، ر. (۱۳۹۱). حذف نیترات از آب با استفاده از نانوذرات آهن صفر نشانده شده بر زئولیت، مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، ۴، ۴۷۵-۴۸۶.

Csanady, M.; Straub, I. , 1994. " Health damage due to pollution in Hungary", Proceedings of the Rome Symposium, September; International Association of Hydrological Sciences: Wallingford, pp. 147-152.

Huang, Y. H., Hsueh, C. I., Cheng, H. P., Su, L. C., Chen, C. Y. 2006. " New generation adsorbents for water treatment". J. Hazard Mater. 144, 406.

Deliyanni, E. A., Lazaridis, N. K., Peleka, E. N., Matis, K. A., 2004. "Metals removal from aqueous solution by iron-based bonding agents". Environ, Sci, Pollut. Res 11, 18.

M. Randelovi'c, M. Purenovi'c, A. Zarubica, J. Purenovi'c, B. Matovi'c, M. Mom'cilovi'c, 2011. Synthesis of composite by application of mixed Fe, Mg (hydr)oxides coatings onto bentonite - A use for the removal of Pb(II) from water, Journal of Hazardous Materials. 199- 200: 367-374.

Jones, J. Benton, 1930. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. 121-129.

Sparks, D.L., 2003. Environmental soil chemistry. Academic press.

Keshvardoostchokami, M. Babaei, Sh. Piri, F. Zamani, A. (2017). Nitrate removal from aqueous solutions by ZnO nanoparticles and chitosan-polystyrene-Zn nanocomposite: Kinetic, isotherm, batch and fixed-bed studies. International Journal of Biological Macromolecules. 101.922-930.



Study Nitrate adsorption from water by nano-clay bentonite

B. Bashirgonbadi*, Sh. Mahdavi
Besharat_bashiri21@yahoo.com

Abstract

Contamination of surface water and groundwater by nitrates is increasing and finding solutions to remove it from the water and the soil seems necessary. Optimized experiments for nitrate removal from water were examined and then adsorption isotherm were done. The nitrate removal capacity by bentonite clay in PH = 4, a concentration of 1 gr/L, temperature of 15 ° C and the equilibrium time of 60 minutes was 28.7, 24.6, 31.8 and 46.2 respectively . Langmuir model compared with Freundlich also explained by a factor of $R^2 = 0.979$ was better fitted to the data, Based on Langmuir, adsorption capacity of bentonite was 30.8 mg/gr respectively.

Keyword: adsorption, Nitrate, bentonite